

MAGNAT #KOLOR LOVE MATTLATEX

ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
МАТОВА



ЗНОСОСТІЙКА ФАРБА



ОСОБЛИВО СТІЙКА ДО МИТТЯ - 1 КЛАС¹



СТІЙКІ КОЛЬОРИ



ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ШВИДКОВИСИХАЮЧА³



НЕ ЗАЛИШАЄ СМУГ НА ПОВЕРХНІ



НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛОС⁵



ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА⁴



ОПИС ВИРОБУ


MAGNAT #KOLOR LOVE MATTLATEX – це високоякісна, латексна фарба для інтер'єрів створена з використанням високоякісних смол і пігментів. Характеризується відмінною покривною здатністю, настільки хорошою, що ми даємо на неї гарантію. До того ж фарба є зносостійкою і особливо стійкою до частого миття, що полегшить Ваш догляд за стінами.



ГАРАНТІЯ ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ²



СИСТЕМА
КОЛЬОРУВАННЯ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель всередині приміщень з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і дереволохідних матеріалів, а також для шпалер призначених для фарбування. З огляду на стійкість до багаторазового вологого прибирання, фарбу рекомендовано для приміщень, які зазнають великого експлуатаційного навантаження: зали, кухні, фойє, коридори, сходові клітки, житлові й офісні кімнати, торговельні зали, місця громадського користування тощо.



РОЗХІД

до 14 м²/л при одношаровому нанесенні, в залежності від основи і способу нанесення.



РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2



КОЛЬОРУВАННЯ

Фарба в Базі А (базу фарби вказано біля штрих-коду) є білого кольору і готовою до використання. Фарбу можна тонувати на кольоровальному обладнанні згідно каталогу NCS, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату КОЛОРЕКС (до 5% від об'єму фарби).



УПАКОВКА

0,9л, 2л, 4,3л, 9л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТУПЕНЕМ БЛИСКУ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, не менше ніж	СТІЙКІСТІ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	ГУСТИНА	ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЕВИХ ІОНІВ, од. рН, не менше ніж	ЧАС ВИСИХАННЯ ДО СТЕПЕНЯ 5 за температури (20±5) °C, год, не більше ніж
матовий	[мПа·с] 6000	1-й клас	[г/см³] 1,45 - 1,48	[од.] 7	[год] 3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. ●Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних забруднень відповідно витриманими. ●Свіжу цементно-вапняну штукатурку можна фарбувати через 3 - 4 тижні після накладання, гіпсову – через 2 тижні, суху штукатурку – після шліфування і очищення від пилу. ●Нові і тверді поверхні, а також поверхні насиченого кольору рекомендується пофарбувати Śniezka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ●Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що відстає пластами або погано тримається поверхні, слід усунути. ●Покриття пофарбовані емульсійними фарбами, що добре тримаються поверхні, вимити водою з миючими засобами, сполоснути чистою водою та висушити. ●Нерівності і тріщини вирівняти відповідною шпаклівкою ACRYL-PUTZ®, заґрунтувати ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GR 43 ГРУНТ ПРО і пофарбувати Śniezka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ●Плями від протікання води, нікотину, олії зафарбувати акриловою фарбою Śniezka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ●Вільно зв'язану поверхню із високою поглинальною здатністю і виділеннями крейди необхідно заґрунтувати один раз ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GR 43 ГРУНТ ПРО. Флізелінові та скловолокнисті шпелери фарбувати дотримуючись рекомендацій їх виробника. **КОЛЬОРУВАННЯ.** ●Фарба в Базі А (базу фарби

вказано біля штрих-коду) є білого кольору і готовою до використання. ●Фарбу можна тонувати на кольоровальному обладнанні згідно каталогу NCS, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату КОЛОРЕКС (до 5% від об'єму фарби). ●Результати кольорування можуть відрізнитись від еталону. ●Тонована фарба не підлягає поверненню у зв'язку із невідповідністю кольору еталону. **ФАРБУВАННЯ.** ●Для фарбування однієї площини слід підготувати достатню кількість фарби. ●Під час кольорування фарби різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно перемішувати разом. ●Фарбу ретельно перемішати і наносити валиком, пензлем або методом гідродинамічного розпилення у 2 шари з інтервалом 2 години. ●Не слід додавати вапна та змішувати з емульсійними фарбами іншого типу. ●Малярні роботи виконувати при температурі поверхні і навколишнього середовища від +10°C до +25°C. ●Покриття досягає повної стійкості до миття через 28 днів після закінчення малярних робіт. ●Інструменти вимити водою. ●У процесі малярних робіт та після їх закінчення приміщення слід провітрити до зникнення запаху. ●Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				рекомендована кількість шарів
	в'язкість фарби	додавання води	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* розпилення виконувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

¹Стійкість до мокрог стирання – I клас згідно з ДСТУ EN 13300, стосується тільки фарби в Базі А білого кольору (базу фарби вказано біля штрих-коду);
²Гарант: ТЗОВ "Снежка - Україна" 81000, Україна, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а. Строк та територіальне поширення гарантійних зобов'язань: до 30 днів з дня придбання товару (але не більше 7 днів з моменту фарбування поверхні); територія України (за винятком територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та територій, на яких ведуться бойові дії). У разі відсутності достатньої покривної здатності – пофарбована поверхня не має рівномірного покриття після нанесення двох шарів фарби (візуально просвічується основа) – Покупець має право на повернення сплаченої за придбаний товар грошової суми. Гарантія не виключає, не обмежує та не призупиняє права Покупця, що виникають з положень законодавства про недоліки проданого товару. Умови гарантії доступні на сайті www.magnatfarby.com.ua;

³Час цілковитого висихання покриття за температури 20±5°C і відносній вологості повітря 65%±5%, не більше 3 годин;

⁴Екологічно безпечна, екологічні переваги продукції підтверджено згідно з вимогами ДСТУ ISO 14024;

⁵Макс. вміст ЛОС згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС: (підкат. А/1/WB): 75 г/л. Готовий до використання продукт містить макс. 15 г/л.