

MAGNAT CERAMIC 7

КЕРАМІЧНА ПЛЯМОВІДПІРНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
ШОВКОВИСТО-МАТОВА



ПЛЯМОВІДПІРНА ФАРБА¹



СТІЙКА ДО МИТТЯ І СТИРАННЯ²



СТІЙКА ДО ІНТЕНСИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ³



СТІЙКА ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ⁴



НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПРИ ФАРБУВАННІ



ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛОС⁶




ЕКОЛОГІЧНА ФАРБА⁵



ОПИС ВИРОБУ |

MAGNAT CERAMIC 7 – це високоякісна, інноваційна, **плямовідпірна** фарба для інтер'єрів створена **на основі керамічних компонентів** та високоякісних смол і пігментів. Ця унікальна формула забезпечує фарбі колір стійкий до плям¹, миття і стирання² та інтенсивної експлуатації³. Знак **Ecolabel**, сертифікований незалежним органом – АТ «Польським Центром Тестування та Сертифікації» у Варшаві – є **надійним підтвердженням екологічності фарби MAGNAT CERAMIC 7.**



ПРИЗНАЧЕННЯ |

Фарба **MAGNAT CERAMIC 7** призначена для декоративно-захисного фарбування цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних стін і стель, а також скловолонистих шпалер та інших шпалер призначених під фарбування. Також її можна застосовуватися на дерев'яних, деревопохідних та заґрунтованих металевих основах всередині приміщень.



РОЗХІД

До 16 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування закольорованою фарбою.
До 14 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування у білому кольорі (без кольорування).



РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2



КОЛЬОРУВАННЯ

Фарба в Базі А є білого кольору і готова до використання. Її можна тонувати на кольорувальному обладнанні згідно з каталогом NCS.



УПАКОВКА

База А: 0,9л, 2л, 4,3л, 9л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

СТУПІНЬ БЛИСКУ ПІД КУТОМ 85° ВІДПОВІДНО ДО PN-EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ ЗА БРУКФІЛЬДОМ RVT, 20°C, XB	СТІЙКІСТІ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ ЗГІДНО З PN-EN 13300	ГУСТИНА	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 23±2°C, ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 50±5%, ЕТАП 3, НЕ БІЛЬШЕ
коефіцієнт відбиття світла	[мПаc]	1-й клас	[г/см³]	[год]
менше 10	6500*		1,265	3

*в'язкість готового продукту залежить від кольору

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. ●Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних забруднень, відповідно витриманою. ●Нові, шпакльовані поверхні заґрунтувати ґрунтовкою ACRYL-PUTZ® GR43 ГРУНТ ПРО і пофарбувати Śnieżka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ●Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що відстає пластинами або погано тримається поверхні, слід усунути. ●Покриття пофарбовані емульсійними фарбами, що добре тримаються поверхні, вимити водою з миючими засобами, сполоснути чистою водою та висушити. ●Нерівності і тріщини вирівняти відповідною шпаклівкою ACRYL-PUTZ®, заґрунтувати ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GR 43 ГРУНТ ПРО і пофарбувати Śnieżka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ●Плями від протікання води, нікотину, олії зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ●Вільно зв'язану поверхню із високою поглинальною здатністю і виділеннями крейди необхідно заґрунтувати ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GR 43 ГРУНТ ПРО. ●Скловолокнисті шпалери та інші шпалери призначені під фарбування, фарбувати, дотримуючись рекомендацій їх виробника. ●Металеві елементи захистити антикорозійною фарбою. ●Пам'ятайте, що правильна підготовка основи та використання рекомендованих інструментів сприяють високій ефективності фарбування (ми рекомендуємо валики з натуральної або синтетичної вовни, що має ворс завдовжки 13-19 мм). **КОЛЬОРУВАННЯ.** ●Фарба в Базі А є білого

кольору і готова до використання. ●Її можна тонувати на кольорувальному обладнанні згідно каталогу NCS. ●Після висихання фарби можливе незначне відхилення кольору від його взірця. ●Закольорована фарба не підлягає поверненню через невідповідність кольору. **Увага!** ●Нанесення фарб з дуже інтенсивними кольорами може вимагати нанесення додаткових шарів виробу. **ФАРБУВАННЯ.** ●Фарбу ретельно перемішати, не розбавляючи водою. ●Не додавати вапно та не змішувати з іншими видами емульсійних фарб. ●Ретельно і рівномірно нанесіть однакову кількість фарби на поверхню стіни або стелі. ●Завершальні рухи валиком робіть в одному напрямку. ●Фарби з різних виробничих партій змішувати в одній загальній ємності. ●Покриття досягає повної стійкості до миття через 28 днів після закінчення малярних робіт. ●Малярні роботи виконувати за температури поверхні і навколишнього середовища від +10°C до +30°C. Інструменти мити водою. ●З екологічних міркувань не виливати залишки фарби в каналізацію та не викидати разом з побутовими відходами. ●Зберігати в щільно закритій тарі. ●Захищати від морозу та сонячних променів. ●Уникати потрапляння на шкіру та в очі. ●У процесі малярних робіт та після їх закінчення приміщення слід провітрити до зникнення запаху. ●Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

МИТТЯ ПОВЕРХНІ

- нанесіть миючий засіб, наприклад, рідину для миття посуду або інший безпечний для шкіри миючий засіб (відповідно до вказівок виробника миючого засобу) на вологу губку/ганчірку, зробіть піну;
- мийте злегка, не докладаючи надмірних зусиль, до повного видалення бруду;
- у разі використання сильно забарвлених миючих засобів ретельніше промийте чистою водою, щоб уникнути зміни кольору;
- просушіть ділянку, що очищається, по черзі притискаючи до неї паперовий рушник;
- дати повністю висохнути;

УВАГА: при видаленні плям на основі рекомендується мити всю поверхню (стіну), щоб зробити її рівномірною (стосується особливо запиленіх поверхонь). Видалення плям або очищення основи лише водою може залишити сліди "накипу" через якість води, особливо помітні на кольорах з інтенсивним забарвленням. Видалення плям за допомогою невеликої кількості миючого засобу може бути неефективним у випадку більш складних плям.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				рекомендована кількість шарів
	в'язкість фарби	додавання води	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
РОЗПИЛЕННЯ					
Гідродинамічна машина Graco, модель 395	торговий вигляд	від 5 до 10	0,43	від 12 до 18	1-2
Гідродинамічна машина Graco, модель 395	торговий вигляд	-	0,43	від 12 до 18	1-2



БЕЗПЕКА

Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, 2-метил-1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, 2,2'-дитиобис [N-метилбензамід], реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3: 1). Може викликати алергічну реакцію.

Містить біоцидні продукти, використувані для захисту властивостей під час зберігання: С(М)ІТ/МІТ (3:1).

P101 Якщо потрібні рекомендації лікаря, майте з собою упаковку продукту чи етикетку.

P102 Зберігайте в недоступному для дітей місці.

P103 Перед використанням прочитайте вміст етикетки.

P262 Уникайте потрапляння в очі, на шкіру чи одяг.

P273 Не допускайте потрапляння в навколишнє середовище.

P501 Утилізуйте вміст та/або його контейнер шляхом системи роздільного збору сміття, прийнятої у Вашому населеному пункті.

H211 Увага! При розпилюванні можуть утворюватися небезпечні для вдихання краплі. Не вдихайте спрей або розпилений струмінь

Температура зберігання: від +5 °С до +30 °С.

Склад: Композитна суміш добавок, заповнювачів і смол на водній основі


¹Дотримуючись інструкцій Виробника, яка розміщена на упаковці, фарба на гладких, підготовлених основах не вбирає бруд і "складні" плями, такі як: гірчиця, кетчуп, соняшникова олія, маркери на водній основі, крейда, помада, молоко, апельсиновий сік, кока-кола (очистити до 1 години), кава, вино, чай (очистити до 15 хвилин). Видалення плям і "складних" забруднень з шорстких, нерівних поверхонь може бути ускладненим.

²1-й клас стійкості до мокрого стирання згідно з PN-EN 13300. PN-C-81914:2002 Тип I - фарба стійка до миття.

³Застосовуючи згідно з інструкціями Виробника, зазначених на упаковці, фарба на гладких, відповідно витриманих основах забезпечує стійкість кольору при інтенсивній експлуатації, особливо в громадських приміщеннях.

⁴Випробування проводилися на обраних зразках дезінфікуючих засобів (перелік дезінфікуючих засобів в карті технічної виробу)

⁵Знак Ecolabel, сертифікований незалежним органом – АТ «Польським Центром Тестування та Сертифікації» у Варшаві - є надійним підтвердженням екологічності фарби MAGNAT CERAMIC 7.



EU Ecolabel: PL/044/002

⁶Макс. вміст ЛОС для цього виробу: (кат. А/а/FW): 30 г/л (2010). Готовий до використання продукт містить макс. 5 г/л.

Гарантія плямовідпірності:

*Гарант: ТзОВ "Снежка-Україна" 81000, Україна, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а. Строк дії та територіальне поширення гарантійного захисту: 12 місяців з дня покупки, територія України (за винятком територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та територій, на яких ведуться бойові дії). У випадку доведення відсутності плямовідпірності фарби Magnat Ceramic 7 (Magnat Церамік 7), Покупець має право на повернення сплаченої за придбаний Продукт грошової суми. Гарантія не виключає, не обмежує та не призупиняє права Покупця, що виникають з положень законодавства України про недоліки проданого товару. Умови гарантії доступні на сайті www.magnatfarby.com.ua